



BLINKKEN

RECUBRIMIENTOS PARA PISCINAS

FICHA TECNICA BLINKKEN

Modelo: GENERAL

CPF GENERICO 141530 / 2016/2020 Blinkken

Blinkken es una mezcla industrial de agregados selectos (sílices, cuarzos y arenas de granomeria 20/30 y 80/90) y cemento Portland de polímeros modificados asi como carbonatos y resinas. Ésta mezcla única es ideal para superficies exteriores expuestas y/o sumergidas (nuevas o existentes) piscinas hechas de concreto , concreto colado, (morteros), también para spas, piletas o fuentes; paredes y pisos exteriores (no sumergidos) producto exclusivo Blinkken y sus distribuidores

Blinkken está conformado para brindar una alternativa atractiva y extremadamente duradera en comparación a revestimientos tradicionales Adhesión Superior Curado rápido y gran fortaleza Extremadamente Resistente La aplicación puede terminarse el mismo día Control uniforme de la exposición

CARACTERÍSTICAS "BLINKKEN BEIGE"

TONO: Según modelo

GRANOMETRIA DE AGREGADOS: De pequeña a micro

TERMINADO: Pulido

PRESENTACIÓN: Sacos de 20 kilogramos

RENDIMIENTO POR SACO: De 1.5 m² a 2 m² según condiciones de la base.

TONO APROXIMADO DEL AGUA: Según profundidad

ESPESOR DE ACABADO FINAL: De 5 mm (Pudiendo tener excepciones de mayor espesor consultar al distribuidor o vendedor.)

TIEMPO DE SECADO INICIAL: 3 hora y media sin que le afecten algunos agentes externos.

TIEMPO SECADO FINAL PARA PODER SUMERGIR SUPERFICIES: 36 hrs

Ventas: ☎ 999 308 3093 / ☎ 55 2270 5915

www.blinkken.com



BLINKKEN

RECUBRIMIENTOS PARA PISCINAS

FICHA TECNICA BLINKKEN

Modelo: GENERAL

CPF GENERICO 141530 / 2016/2020 Blinkken

PREPARACION

- En una cubeta de plástico de 19 lts s agregue 7 lts de agua
- Incorpore el producto poco a poco.
- Mezcle hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.

TOMAR EN CUENTA

- Siempre utilice agua limpia para preparar la mezcla.
- Evite realizar la mezcla en el piso o en superficies contaminadas o absorbentes.
- Utilice la relación de agua/producto recomendada para la preparación de la pasta.
- Un mezclado excesivo o agitado puede incluir un exceso de aire a la mezcla, disminuyendo la calidad del producto.
- Si utiliza un roto martillo con aspas para fabricar la pasta en una cubeta, asegúrese de utilizar una revolución baja con la finalidad de no incluir demasiado aire

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Llana o plana
- Cuchara
- Lija de agua
- Ácido muriático si fuera necesario limpiar el acabado si tuviese alguna contaminación externa al término del pulido. (consultar)

Ventas: ☎ 999 308 3093 / ☎ 55 2270 5915

www.blinkken.com



BLINKKEN
RECUBRIMIENTOS PARA PISCINAS

FICHA TECNICA BLINKKEN

Modelo: GENERAL

CPF GENERICO 141530 / 2016/2020 Blinkken

APLICACIÓN

Asegúrese de que la superficie de trabajo se encuentre limpia, libre de polvo, grasas, desmoldantes o cualquier otra sustancia que perjudique el desempeño del producto.

Aplique una capa de caribe como fondo, la cual servirá como puente entre el sustrato y la segunda capa final. Con una llana metálica extienda sobre la superficie la pasta preparada con movimientos largos de abajo hacia arriba, cubriendo uniformemente la superficie.

Una vez que la primera capa del producto tenga cierta rigidez, aplique una segunda capa sobre la cual trabajará el acabado final del Blinkken

Para dar el acabado final, una vez que haya oreado lo suficiente la segunda capa trabaje con la llana metálica alisando la superficie de trabajo al brindar un acabado liso, puede humedecer la llana metálica eliminando el exceso de agua para facilitar el proceso de alisado. Para lograr un acabado muy liso (efecto "quemado") aplique suficiente fuerza en la llana para alisar las superficies.

Puede pulir a 24 hrs con lija de agua número 120 si lo ve conveniente, en caso que el pulido con llana no del pulido que busca.

Ventas: ☎ 999 308 3093 / ☎ 55 2270 5915

www.blinkken.com